

ARMSTRONG

IN SZENE GESETZT



Farbton:
Lasur im Farbton Mystic

Untergrund

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und eben sein. Eine entsprechende Haftbrücke muss zuvor aufgetragen werden, z. B. PremiumPrimer DG 27.

Zur Auswahl und Beurteilung empfehlen wir, immer individuelle Musterflächen anzulegen.

Werkzeuge

- Rührwerk
- Kelle, Traufel
- Wasser-Sprühflasche
- Flächenstreicher Oval oder Schwamm zum Lasieren

Besonders geeignete Produkte außen

(nur eingeschränkt einsetzbar)

Mineralisch:

- multiContact MC 55 W
- Multi 5
- HaftMörtel HM 50
- Kalkputz Klima RK 70 N

Hinweis: Multi 5 ist einfärbbar und vielseitig einsetzbar, Armierungsgrundlage und Oberputz. Ausführung in Betonoptik (Armstrong), Multi 5 eingefärbt, Sonderton Nr. 22704. Um die Tiefenwirkung besser darzustellen, wird die Oberfläche nach der Trocknung mit Baumit Lasur im Farbton Mystic 730L lasiert.

Kreative Beschichtungen:

- Baumit Lasur

Besonders geeignete Produkte innen

Mineralisch:

- HaftMörtel HM 50
- multiContact MC 55 W
- Kalkputz Klima RK 70 N
- Kalkputz KlimaSpeed
- MineralporLeichtputz MP 69 Speed
- Fascina SEP 01

Pastös:

Kreative Beschichtungen:

- Baunit Lasur
- Baunit Lasur

Charakter

Diese Oberflächentechnik ist im Innen-, wie auch im Außenbereich einsetzbar. Durch verschiedene Putzarten und Körnungen, aber auch durch die Art der anschließenden Beschichtung lassen sich unterschiedliche Optiken erzeugen, die ein interessantes Gesamtbild ergeben.

Anwendungsbereich

Für individuelle Flächengestaltungen im Innen- und Außenbereich. Zur Hervorhebung einzelner Teilbereiche.

Im Außenbereich müssen die Flächen witterungsgeschützt sein. Diese Oberflächengestaltung ist nicht ideal auf dauerhaft bewitterten Flächen, die einen zweimaligen Fassadenschutzanstrich als Erfordernis haben. Die Optik wird mit dem Lasurauftrag und nicht mit dem Anstrich erreicht.

Untergrundvorbereitung von Neuputzflächen

Untergrundprüfung nach VOB Teil C, ATV DIN 18363 Maler- und Lackiererarbeiten / 18350 Putz- und Stuckarbeiten. Gegebenenfalls entsprechende Vorbereitung ausführen.

Verarbeitung

Für den Einsatzzweck geeigneten Putz mit einer Traufel etwas über Kornstärke auf den vorbereiteten Untergrund auftragen.



Putz auftragen:

ca. 8 Minuten/m²

Verbrauch:

ca. 2,5 – 3,0 kg/m²

Putz im noch frischen Zustand mit der flachen Traufel anheben, so dass kleine Spitzen entstehen. Nach kurzer Trockenzeit die Oberfläche vorsichtig in eine Richtung glätten. Die endgültige Struktur wird dadurch beeinflusst, wie stark geglättet wird.



Strukturieren:

ca. 5 Minuten/m²

Zusätzliche Schlussbehandlung

Um die Tiefenwirkung besser darzustellen, wird die Oberfläche nach der Trocknung mit der Bauprimer Lasur im Farbton Mystic 730L durch den Auftrag mit einem Schwamm oder einem Oval-Flächenstreicher überarbeitet. Den Lasurauftrag bei größeren Flächen mit einer Farbwalze auftragen.

Als zusätzlicher Schutz kann die abgetrocknete Oberfläche mit einem transparenten Schutzanstrich überarbeitet werden.

Praxis-Tipp

Durch die unterschiedliche Strukturierung beim Glättvorgang können verschiedene Varianten dieser Technik entstehen.



Anstrich Lasur 1-farbig:

ca. 5 Minuten/m²

Verbrauch:

abhängig von der Saugfähigkeit
ca. 0,10 kg/m² pro Lasur-Anstrich

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.