

ON THE MOON

DAS SHUTTLE WAR SCHON DA



Farbton:
Innenfarbe im Farbton 0437

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Je nach Wahl des verwendeten Produktes sollte zuvor eine entsprechende Haftbrücke aufgetragen werden, z. B. PremiumPrimer DG 27.

Zur Auswahl und Beurteilung empfehlen wir, immer individuelle Musterflächen anzulegen.

Werkzeuge

- Rührwerk
- Kelle, Traufel
- Evtl. Pinsel, Farbwalze - groß und klein
- Rührholz
- Lasurbürste Oval

Strukturwerkzeug

Für diese freie kreative Strukturtechnik wurde eigens ein Werkzeug, wie z. B. ein Reibebrett mit aufgeklebten halben Holzkugeln, erstellt.

Besonders geeignete Produkte innen

Mineralisch:

- HaftMörtel HM 50
- multiContact MC 55 W
- Kalkputz Klima RK 70 N
- Filz 18
- GipskalkHaftputz IH 21
- Edelweiß Structo EST 00

Pastös:

Geeignete Innenfarben:

- | | |
|------------------|------------------|
| - KlimaSilikatin | - KlimaSilikatin |
| - DivinaReneo | - DivinaReneo |
| - DivinaTrend | - DivinaTrend |
| - DivinaObjekt | - DivinaObjekt |

Kreative Beschichtungen:

- | | |
|----------------|----------------|
| - Baunit Lasur | - Baunit Lasur |
|----------------|----------------|

Charakter

Diese Oberflächentechnik ist im Innenbereich einsetzbar. Durch verschiedene Putzarten und Körnungen, aber auch durch die Wahl der anschließenden Beschichtung lassen sich unterschiedliche Optiken erzeugen, die ein interessantes Gesamtbild ergeben.

Anwendungsbereich

Für individuelle Flächengestaltungen im Innenbereich. Zur Hervorhebung gezielt ausgewählter, einzelner Teilbereiche.

Untergrundvorbereitung von Neuputzflächen

Untergrundprüfung nach VOB Teil C, ATV DIN 18363 Maler- und Lackiererarbeiten / 18350 Putz- und Stuckarbeiten. Gegebenenfalls entsprechende Vorbereitung ausführen.

Verarbeitung

Für den Einsatzzweck geeigneten Putz mit einer Traufel ca. 6 mm bis 10 mm auftragen und ebnen.



Putz auftragen und glätten:

ca. 12 Minuten/m²

Verbrauch:

ca. 6 – 7 kg/m²

Die Putzfläche leicht antrocknen lassen und anschließend mit einem Malstock (Stiel mit Kugel) gleichmäßig und mit leichtem Druck ungleichmäßig durch Einklopfen strukturieren.

Putzschicht nicht bis auf den Untergrund durchdrücken.

Alternativ kann auch eine Kugeldecke als Werkzeug verwendet werden. Diese wird flächig in die Putzschicht gedrückt.



Strukturieren:

abhängig vom Strukturwerkzeug
ca. 8 Minuten/m²

Anschließendes Beschichten

Unifarben (mit Großwalze):

Zwischen- und Schlussanstrich mit einer für den Bereich vorgesehenen und geeigneten Beschichtung auftragen.

Bei stark saugenden Untergründen sollte im Vorfeld eine dafür im System vorgesehene Grundierung, z. B. Hydrosol, aufgebracht werden.

2-facher Anstrich:

ca. 10 Minuten/m²

Verbrauch:

abhängig von der Materialwahl
ca. 0,13 – 0,20 Ltr./m² pro Anstrich
je nach gewählter Farbqualität

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.