

WEIDENGEFLECHT

SCHÖN VERFLOCHTEN



Farbton:
Lasurfarbton Gentle, Impulse und Shine

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Je nach Wahl des verwendeten Produktes sollte zuvor eine entsprechende Haftbrücke aufgetragen werden, z. B. PremiumPrimer DG 27.

Zur Auswahl und Beurteilung empfehlen wir, immer individuelle Musterflächen anzulegen.

Werkzeuge

- Rührwerk
- Kelle, Traufel
- Weiche Federspachtel/Japanspachtel
- Pinsel, Farbwalze - groß und klein
- Rührholz
- Lasurbürste Oval
- Feinen Schwamm

Besonders geeignete Produkte innen

Mineralisch:

- multiContact MC 55 W
- Kalkputz Klima Glätt W
- EdelPutz Leicht MF
- Edelweiß Structo EST 00
- Edelweiß Structo EST 007

Pastös:

- HandSpachtel S
- SpritzSpachtel SX Airless
- KlimaDekor 1

Geeignete Innenfarben:

- | | |
|------------------|------------------|
| - KlimaSilikatin | - KlimaSilikatin |
| - DivinaReneo | - DivinaReneo |
| - DivinaTrend | - DivinaTrend |
| - DivinaObjekt | - DivinaObjekt |

Kreative Beschichtungen:

- | | |
|----------------|----------------|
| - Baunit Lasur | - Baunit Lasur |
|----------------|----------------|

Charakter

Diese Oberflächentechnik ist im Innenbereich einsetzbar. Durch verschiedene Putzarten und Körnungen, aber auch durch die Wahl der anschließenden Beschichtung lassen sich unterschiedliche Optiken erzeugen, die ein interessantes Gesamtbild ergeben.

Anwendungsbereich

Für individuelle Flächengestaltungen im Innenbereich. Zur Hervorhebung gezielt ausgewählter, einzelner Teilbereiche.

Untergrundvorbereitung von Neuputzflächen

Untergrundprüfung nach VOB Teil C, ATV DIN 18363 Maler- und Lackiererarbeiten / 18350 Putz- und Stuckarbeiten. Gegebenenfalls entsprechende Vorbereitung ausführen.

Verarbeitung

Für den Einsatzzweck geeigneten Putz mit einer Traufel etwas über Kornstärke auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen.



Putz auftragen:

ca. 8 Minuten/m²

Verbrauch:

ca. 2,8 – 3,2 kg/m²

Im noch frischen Zustand mit der Kante der Kelle oder Traufel die Struktur in die Putzschicht eindrücken. Hierfür das Werkzeug senkrecht und unregelmäßig, mit der Kante in kurzen Zügen, bahnenweise von oben nach unten in das Material stufen. Zu große Grate und Spitzen können nach dem Trocknen durch leichtes Schleifen der Oberfläche abgenommen werden.



Strukturieren:

ca. 25 Minuten/m²



Farbiges Beschichten

Abhängig des Putzsystems wird die Oberfläche nach dem Durchtrocknen der Putzfläche (mind. 1 Tag pro mm Putzdicke) mit dem dafür geeigneten Anstrichsystem durch eine Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung versehen.

Bei stark saugenden Untergründen sollte im Vorfeld eine dafür im System vorgesehene Grundierung, z. B. Hydrosol, aufgebracht werden.

Praxistipp

Durch das Colorieren der Putzfläche mit Lasuren lassen sich weitere, farbig interessante Oberflächen erzielen.

Durch das Auftragen mit einem Pinsel, gezielt kombiniert mit mehreren Farbtönen, können weitere Effekte dargestellt werden.

Zuviel aufgetragene Lasur kann noch im frischen Zustand durch Abwischen mit einem Schwamm bzw. einem feinen Pinsel an der Oberfläche abgenommen werden.

Nach dem Abtrocknen erscheint die Oberfläche wolkig im Lasureffekt.

Anstrich Lasur einfarbig:

ca. 5 Minuten/m²

Lasurfarbtöne



Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.