

MineralTherm Laibung

Umweltdatenblatt

Produkt

Mineralwolle-Fassadendämmplatte nach DIN EN 13162, DIN 4108-10 WAP, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1, nicht-brennbar. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m·K). Format: 120 × 40 cm, Dämmstoffdicken von 2–5 cm.

Ökologischer Fußabdruck

Die aktuell gültige Umweltprodukt-Deklaration (EPD) finden sie **hier**.

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie **hier** im aktuell gültigen Produktdatenblatt.

Gebäude-Zertifizierungen

DGNB Kriterium ENV 1.2 erfüllte Qualitäts-stufen	QS 1 - 4
QNG- Anforderungskatalog AHD 313	Ja

Umweltdaten

SVHC-Gehalt	< 0.1 %
Biozide Wirkstoffe	nicht enthalten
Krebserregende VOC der Kategorien 1A und 1B	Nein gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung)
RAL- Gütezeichen ,,Erzeugnisse aus Mineral-wolle“	Ja
Recyclefähigkeit	Ja
EAK/AVV Abfallschlüssel	17 06 04

Die Informationen und Datenangaben in diesem Umweltdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Mit Erscheinen eines aktuellen Umweltdatenblatts verlieren die Vorgängerversionen ihre Gültigkeit. Die aktuellen Umweltdatenblätter finden Sie auf unseren Internet-Seiten. Umweltdatenblätter entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Das Umweltdatenblatt ist nur zusammen mit den aktuellen Produktdatenblättern und Sicherheitsdatenblättern gültig, die zusätzlich zu beachten sind. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Baumit GmbH
Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang
Telefon: 08324 921-0 - www.baumit.de - info@baumit.de